



TIROIL

ÖL-WACHS-IMPRÄGNIERMITTEL FÜR INNENHOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Öl-Wachs-Dispersion in aliphatischem paraffinischem Lösungsmittel, Leinöl, mineralischem mikrokristallinem Wachs, Harz, trocknenden Metallsalzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Imprägnieröl speziell für die Behandlung aller Holzoberflächen im Inneren wie: Parkett, Beschichtungen, Möbel, Strukturen.

LEISTUNGEN:

TIROIL ist ein ölwachshaltiger Imprägnierstoff für Fußböden, Möbel, Verkleidungen, Türen und Holzmöbel im Inneren.

TIROIL:

- handelt sich um ein hydro-oleophoben Imprägniermittel mit großem Einsatzbereich;
- bildet einen seidigen, wachsartigen, nicht klebrigen, ölabweisenden und widerstandsfähigen Wachs-Schutz, der leicht zu lösen ist und über längere Zeit haltbar ist;
- bildet keine Oberflächenfolien; blättert oder schält nicht; leicht wiederherstellbar und ohne Holzschliff;
- leicht wiederherstellbar und ohne Notwendigkeit zu schleifen;
- Sie können es mit OILTONE 3-15% pigmentieren, um individuelle Effekte zu erzielen.

Um den Schutz der mit TIROIL behandelten Oberfläche zu erhöhen und die Reinigung und Wartung zu erleichtern, wird dringend empfohlen, nach der Behandlung BIOTOP oder BIOTOP OPACO anzuwenden.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Schütteln Sie TIROIL vor Gebrauch;
- Verteilen Sie TIROIL mit Streuvlies, Pinsel oder weichem Tuch, dabei die Oberfläche gleichmäßig benetzen und der Materialabsorption folgen;
- Wischen Sie überschüssigem Produkt nach ca. 10-15 Minuten mit einem weichen Tuch und Pinsel von der Oberfläche ab;
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf eine trockene, nicht klebrige Oberfläche auf, wie oben beschrieben;
- Tragen Sie nur auf grobe, nicht perfekt geschliffene Oberflächen auf (Max 80 -100 Körnung). Im Allgemeinen sind je nach Absorption des Materials ein oder zwei Durchgänge TIROIL erforderlich.

Es trocknet im Allgemeinen innerhalb 24-48 Stunden in Abhängigkeit von der Belüftung und der Temperatur.

ACHTUNG: Nach der Verarbeitung wird empfohlen, keine Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. anzusammeln mit TIROIL getränkt und wegen der Gefahr einer Selbstentzündung empfohlen wird, diese mit Wasser zu benetzen und zu entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Die Feuchtigkeit des Holzes darf 13-15 % nicht überschreiten;
- **ACHTUNG:** Sammeln Sie keine Lumpen, Schwämme, Sägemehl usw. in TIROIL für die Gefahr der Selbstentzündung eingetaucht! Entsorgen Sie diese mit Wasser.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev9-22112023

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFÄHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. – Enthält: Neodecansäure, Kobaltsalz
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Enthält: Kohlenwasserstoffe C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch"; Kohlenwasserstoffe, C9, aromatisch.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Imprägniermittel für Holz, die eine Folie von minimaler Dicke bilden.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 379,00
VOC grenzwerte: 700,00

UFI:1NA0-Q03A-100X-PG2P

Rev9-Ver22112023

VERPACKUNG:

- 1 l Dose – Box 6 Stk;
- 5 lt Dose – box 4 Stk.

ERTRAG:

Je nach Absorption der Hölzer:

- auf saugfähigen oder grobbearbeiteten Hölzern: 1lt/12-15 m²;
- auf schlecht absorbierenden Hölzern (Teak, Iroko): 1lt / 20-30 m²;
- auf sehr kompakten Hölzern: 1lt/> 30 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: Gelbliche Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³) bei 20°C: 0,85
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): 43°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht mit Wasser mischbar
- Trocknungszeit: 24 – 48 Stunden je nach Belüftung und Temperatur
- Zeit der Konsolidierung: 3 Tage
- Kinematische Viskosität: nicht verfügbar

LAGERUNG:

Lagern Sie Das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it