



HYDROIL INTERNO

ÖLIMPRÄGNIERUNGSMITTEL AUF WASSERBASIS FÜR HOLZ IM INNENBEREICH



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Öl-Harz-Wachs-Imprägnieremulsion auf Basis modifizierter Trockenöle, Harze und mikrokristalline Wachse.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Arten von rohen Holzoberflächen (Parkett, Dielen, Möbel, Tische, Balken und Holzkonstruktionen im Allgemeinen).

LEISTUNGEN:

HYDROIL INTERNO ist ein schützender Öl-Harz-Wachs-Imprägnierer für alle rohen Holzoberflächen (Bodenbeläge, Verkleidungen, Holzkonstruktionen, Möbel und Fensterrahmen).

HYDROIL INTERNO:

- handelt sich um ein geruchloses, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt auf Wasserbasis;
- ist einfach anzuwenden und trocknet schnell 30-60 Minuten und ermöglicht den Abschluss eines Behandlungszyklus innerhalb weniger Stunden;
- verleiht dem Holz Beständigkeit gegen Wasser, Flecken und Verschleiß;
- betont die natürliche Färbung des Holzes und hinterlässt auf der Oberfläche eine transparente und matte Oberfläche mit einem seidigen Hauch von hohem Wert;
- verleiht der Holzoberfläche eine rutschfeste, wasser- und schmutzabweisende Oberfläche;
- kann leicht mit **IDROTONE** (max. Konzentration 10%, z. B. 1kg **HYDROIL INTERNO**/ 100g **IDROTONE**) pigmentiert werden, um individuelle Finish zu erhalten. Alle Färbungen sind transparent und lassen das natürliche Design der Faser unverändert;
- handelt sich um ein Erzeugnis mit niedrigem VOC-Gehalt (flüchtige Verbindungen);
- die Anwendung von **BIOTOP OPACO** zur Ergänzung der Behandlung wird dringend empfohlen, um einen zusätzlichen Schmutz- und Verschleißschutz zu bieten;
- ist durch die regelmäßige Reinigung mit dem **PULIBRILL**-Reiniger und die Anwendung von **BIOCARE OPACO** Oberflächenwachs und Pflegemittel gegen Schmutz, gegen Verschlechterung ein- oder zweimal im Jahr leicht zu warten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt sollte auf saubere, gut geschliffene und grobe Holzoberflächen aufgetragen werden.

- Mischen Sie **HYDROIL INTERNO** vor Gebrauch gut;
- Das Produkt wird in der Regel in zwei Schichten aufgetragen und kann mit einem Pinsel, einer Satinwalze, aufgetragen werden, wobei die Holzoberfläche homogen benetzt wird;
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf, sobald die erste trocken ist;
- Es ist nicht notwendig, zwischen den Schichten zu schleifen, außer nur bei eventuellen Holzrissen; in diesem Fall wird empfohlen, die Oberfläche mit Schleifpapier (z. B. 150) leicht zu schleifen.

Trocknet in der Regel in 30-60 Minuten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Am Ende der Verarbeitung weichen Sie keine Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. mit **HYDROIL INTERNO** wegen Selbstentzündung ein! Entsorgen Sie mit Wasser gut.
- Waschen Sie mit **HYDROIL INTERNO** behandelte Oberflächen nur mit neutralen Reinigungsmitteln.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver280322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. – Enthält:Komplex aus Kobalt, Borat-Neodecanoat. – Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Hauchdünne Holzbeizen.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 20,00. – VOC grenzwerte: 130,00

Rev3-Ver280322

VERPACKUNG:

- 1 kg PE-Dose – Karton 6 Stk.;
- 5 kg PE Eimer – Karton 4 Stück.

ERTRAG:

Abhängig von der Absorption des Holzes.

- auf schlecht absorbierenden Hölzern 1lt /10-15 m²;
- auf absorbierenden Hölzern 1 lt /7-10 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: hellgraue zähflüssige Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,022
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 30-60 min. Je nach Belüftung und Temperatur
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden.

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it