



ACTIV3

SCHUTZ GEGEN FEUCHTIGKEIT UND FLECKEN FÜR STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Schutzmittel auf der Basis von fluorierten Copolymeren, schützende Siloxane und Wachse in aliphatischem Lösungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur hydro-oleophoben Behandlung von Steinböden und -verkleidungen: Terrakottafliesen, Stein, Marmor, Granit, Zementverbindungen.

LEISTUNGEN:

ACTIV3 ist ein Schutz für die wasserabweisende und schmutzabweisende Behandlung von absorbierenden und nicht absorbierenden Steinmaterialien: Terrakottafliesen, absorbierenden Naturstein, Beton.

ACTIV3:

- kann sowohl auf Innen- als auch auf Außenoberflächen aufgebracht werden;
- vermeidet und bekämpft aufsteigende Feuchtigkeit (und damit die Bildung von salzigen Ausblühungen, Krusten, Patinen, Algen usw.);
- die Absorption von Wasser und Flüssigkeiten, Fetten und Ölen im Material wird beseitigt oder drastisch verringert;
- erleichtert die Reinigung des saugfähigen Materials von Schmutz und Flecken;
- weist eine hohe chemische Trägheit sowie eine hohe Witterungs- und Trittbeständigkeit auf;
- erzeugt keinen Film auf der Oberfläche und verändert nicht das Aussehen des Materials;
- behält die ursprüngliche Wasserdampfdurchlässigkeit, atmungsaktiv.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Das Produkt wird pur auf trockenem, sauberem und unbehandeltem Material verwendet;
- Es wird mit einem Pinsel, einem weichen Tuch oder Streuvlies aufgetragen, wobei die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig bis zur Sättigung benetzt wird, wobei die Absorption zu beobachten ist;
- Auf Fugen und Rissen bestehen;
- Nach 5-10 Minuten entfernen Sie das nicht absorbierte Produkt vollständig aus dem Material, indem Sie die Oberfläche mit einem trockenen weichen Tuch oder Küchenpapier abwischen.

Arten der Anwendung:

- 1 Schicht auf wenig saugfähigen Steinmaterialien;
- 2 Schichte auf absorbierende Steinmaterialien und außen. Das Auftragen einer zweiten Schicht muss erfolgen, sobald die erste an der Oberfläche trocken ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Prüfen Sie eine Probe auf leichte Farbtöne;
- Tragen Sie nicht auf sehr heißen Oberflächen bei starker Sonneneinstrahlung oder windigen Tagen auf;
- ACTIV3 hat keine filmbildende Funktion als Abdichtungsdichtung. Es darf daher nicht zur Abdichtung von Materialien verwendet werden, die einem Wasserschlag von >10 cm (z. B. Schwimmbecken, Becken usw.) ausgesetzt sind;
- Verhindern Sie nicht das Produkt kann den Abbau (z. B. Abblättern, Splitter) von Materialien, die im Freien unsachgemäß verwendet werden;
- ACTIV3 macht Werkstoffe mit geringer Frost-/Tauzyklusresistenz nicht frostbeständig, bitte prüfen Sie die Eignung des Materials für den Außeneinsatz
- ACTIV3 kann Korrosion durch Kontakt von sauren Substanzen auf Oberflächen von polierten Kalksteinen oder poliertem Sandstein nicht verhindern.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen,

den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev9-Ver090322

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Entzündbare Flüssigkeit und Dampf. – Es kann tödlich sein, wenn es verschluckt wird und in die Atemwege gelangt. – Kann Schläfrigkeit oder Schwindelgefühl verursachen. – Wiederholte Exposition kann zu Trockenheit und Rissen der Haut führen.

Sicherheitshinweise: Von Wärmequellen, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oder anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / -kleidung tragen und Augen / Gesicht schützen. – BEI VERSCHLUCKEN: Sofort ein GIFTZENTRUM / einen Arzt anrufen. – Vermeiden Sie das Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dämpfen / Aerosolen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten, n-Butylacetat.

UFI:5H30-P0TC-M00V-S4QA

Rev9-Ver090322

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt conf. Dose – Box 4 Stück.

ERTRAG:

Je nach Absorption des Materials:

- auf Marmor, Granit und anderen wenig saugfähigen Materialien 1lt/15 – 30qm;
- auf Terrakottafiesen, Stein, Splitt, Beton und anderen absorbierenden Materialien 1lt /8 – 15qm.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht: 0,799
- pH-Wert: a.n.g.
- Flammpunkt (ASTM): 23 T 60°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trocknungszeit: 3-4 Stunden hängt von der Belüftung ab
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it