



LIGNOLIFE OPACO

RESTAURIERUNGSWACHS FÜR GLÄNZEND LACKIERTES PARKETT



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Emulsion auf Basis von Carnaubawachs und Harzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen matten lackierten Holzoberflächen (Parkett, Lacke, Möbel, Innentüren und Fenster).

LEISTUNGEN:

LIGNOLIFE OPACO ist eine Harz-Wachs-Finish auf Carnaubabasis, speziell für die Restaurierung von Parkett oder matterem lackiertem Holz.

LIGNOLIFE OPACO:

- ist ein einfach anzuwendendes, geruchloses Produkt auf Wasserbasis;
- kann auf allen innen matten lackierten Holzoberflächen (Parkett, Beschichtungen, Möbel, Türen) aufgetragen werden, wo der Lack matt und abgenutzt erscheint;
- verleiht dem Material einen neuen Ton und ein matteres Finish;
- verleiht dem Lack neuen Schutz, ist beständig gegen Begehungen, Schmutz, Wasser und Reinigungsmittel;
- ist ein selbstpolierendes Produkt;
- ist im Laufe der Zeit durch normale Reinigung mit dem PULIBRILL-Reinigungsmittel und durch die Anwendung von BEAUTY FLOOR-Pflegewachs alle 6-12 Monate leicht zu pflegen.

Auf Holzoberflächen kann LIGNOLIFE OPACO an den Stellen, an denen die Farbe durch Abnutzung vollständig abgetragen wurde (z. B. graue Flecken und Stellen, an denen das Holz nur mit Wasser benetzt ist), einen Neuanstrich nicht ersetzen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Führen Sie vor dem Auftragen von LIGNOLIFE OPACO eine außerordentliche Reinigung mit PULIBRILL und WEISS BUFFER durch, um die Oberfläche zu entfetten.

- Schütteln Sie vor Gebrauch gut;
- Tragen Sie 2 Schichten LIGNOLIFE OPACO auf. Das Produkt wird mit einem Vliesstreuer, Mikrofaser Tuch oder Schwamm verteilt. Es sollte in einer dünnen Schicht aufgetragen werden und die Oberfläche gleichmäßig und ohne Überschüsse benetzen;
- Tragen Sie die zweite Schicht auf, sobald die erste trocken ist;
- Es trocknet schnell, normalerweise in 2 – 3 Stunden in gut belüfteten Bereichen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- vermeiden Sie das Auftragen mit Pinsel oder Rolle. Verwenden Sie nicht im Freien;
- tragen Sie LIGNOLIFE OPACO nicht auf zu kalten Oberflächen (<7 °C) auf;
- vermeiden Sie die Verwendung von stark alkalischen und sauren Reinigungsmitteln (z. B. Ammoniak, Natriumhypochlorit, verschiedene Säuren) und Lösungsmitteln (z. B. Ethylalkohol), wenn Sie die mit LIGNOLIFE OPACO behandelte Oberflächen reinigen;
- tragen Sie das Produkt nicht auf zu heiße Oberflächen auf (z. B. strahlende Böden oder Böden, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind).

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die falsche Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver300322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Enthält: Kolophoniumsäuren, Fumarate, Ester mit Pentaerythritol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Einkomponenten – Speziallacke.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 19,00 – VOC Grenzwerte: 140,00

Rev1-Ver300322

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Karton 6 Stücke;
- 5 lt Kunststoffkanne – Karton 4 Stücke.

ERTRAG:

- 1 lt / 30-40 m² (für Einzelpassage).

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g / cm³): 1,025
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: mit Wasser mischbar
- Trockenzeit: 2 – 3 Stunden
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Wahren Sie Das Produkt fest verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C auf und setzen Sie längere Zeit nicht der Sonneneinstrahlung aus. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it