



# OLIO TECNO

IMPRÄGNIERMITTEL FÜR SCHNELL TROCKNENDES HOLZ



## Benutzerhandbuch

### BESCHREIBUNG:

Öl-Wachs-Dispersion in aliphatischem paraffinischem Lösungsmittel, Leinöl, mineralischem mikrokristallinem Wachs, Harz, trocknenden Metallsalzen.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Imprägnieröl speziell für die Behandlung aller Arten von Holzböden im Inneren.

### LEISTUNGEN:

**OLIO TECNO** ist ein ölwachsartiger Imprägnierstoff für Holzböden und Parkettböden im Inneren.

#### OLIO TECNO:

- handelt sich um ein hydro-oleophoben Imprägniermittel mit großem Einsatzbereich;
- trocknet schneller als andere Imprägniermittel und ist daher ideal für industrielle Anwendungen, handwerkliche Behandlungen während der Jahreszeiten oder in feuchten Umgebungen;
- einen öl-wachsartigen Schutz bildet, der widerstandsfähig, nicht klebrig, leicht löslich und haltbar ist;
- bildet keine Oberflächenfolien; blättert oder schält nicht;
- ist leicht wiederherstellbar, ohne dass das Holz geschliffen werden muss, und wird auch für die Wiederherstellung entölter Oberflächen empfohlen;
- es kann mit OILTONER 3-15% pigmentieren werden, um individuelle Effekte zu erzielen.

Um den Schutz der mit OLIO TECNO behandelten Oberfläche zu erhöhen und die Reinigung und Wartung zu erleichtern, wird dringend empfohlen, als Abschluss der Behandlung BIOTOP oder BIOTOP OPACO anzuwenden.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

Tragen Sie nur auf grobe und nicht perfekt geschliffene Oberflächen auftragen (Max 80 -100 Körnung). Im Allgemeinen sind je nach Absorption des Materials ein oder zwei Durchgänge von OLIO TECNO erforderlich.

- Schütteln Sie OLIO TECNO vor Gebrauch;
- Verteilen Sie OLIO TECNO mit Streuvlies, Pinsel oder weichem Tuch, dabei die Oberfläche homogen benetzen und der Absorption des Materials folgen;
- Wischen Sie Überschüssiges Produkt nach ca. 10-15 Minuten mit einem weichen Tuch und Pinsel von der Oberfläche ab;
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf die trockene, nicht klebrige Oberfläche auf, wie oben beschrieben.

Trocknet in der Regel in 12 Stunden.

**ACHTUNG:** Nach der Verarbeitung wird empfohlen, keine Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. mit OLIO TECNO wegen der Gefahr der Selbstentzündung getränkt anzusammeln, wird empfohlen, sie mit Wasser zu benetzen und zu entsorgen.

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Die Feuchtigkeit des Holzes darf 13-15 % nicht überschreiten;
- **ACHTUNG:** Sammeln Sie keine Lappen, Schwämme, Sägemehl usw. in OLIO TECNO für die Gefahr der Selbstentzündung getränkt! Entsorgen Sie diese mit Wasser.

### ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver070318

## WARNHINWEISE:



### WARNHINWEISE: GEFAHR

**Gefahrenhinweise:** Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. – Enthält: Bis (2-Ethylhexanoat) von Kobalt. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

**Sicherheitshinweise:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

**Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch

VOC (Richtlinie 2004/42/EG) : Imprägniermittel für Holz, die eine Folie von minimaler Dicke bilden.  
VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 436,39. – VOC grenzwerte: 700,00

UFI:C060-C0TV-H007-Y1M6

Rev5-Ver280222

## VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Schachtel 6 Stk;
- 5 lt Wasserdichte – Schachtel 4 Stk.

## ERTRAG:

Je nach Absorption der Hölzer:

- auf saugfähigen oder grobbearbeiteten Hölzern: 1lt/12-15 m<sup>2</sup>
- auf schlecht saugfähigen Hölzern (Teak, Iroko) 1lt / 20-30 m<sup>2</sup>
- auf sehr kompakten Hölzern: 1lt/> 30 m<sup>2</sup>.

## TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: braune Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht: 0,841
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trocknungszeit: 12 Stunden je nach Belüftung und Temperatur
- Zeit der Konsolidierung: 3 Tage

## LAGERUNG:

Lagern Sie Das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)