



LUXOR

SCHMUTZABWEISENDER, VERSCHLEISSFESTER FERTIGER FÜR STEINE UND GLÄNZENDE KÖRNER



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Harz-Wachs-Lösung auf Basis aliphatischer paraffinischer Lösungsmittel.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Anti-Schmutz- und Anti-Verschleiß-Finisher mit geringer Filmaufnahme für Marmor, Granit, kompakte Steine (z. B. Schiefer, kompakter Kalkstein) und innen verlegte Körner. Speziell für Steinmaterialien mit glatter Oberflächenbearbeitung (poliert).

LEISTUNGEN:

LUXOR ist ein Finisher und Instandhalter für Marmor, Granit, Steine (z. B. Schiefer, kompakter Kalkstein) und innen verlegte Körner.

LUXOR:

- handelt sich um eine Lösung zum Schutz vor Schmutz und Verschleiß, die speziell für kompakte Steinmaterialien mit geringer Absorption und glatter Oberflächenbearbeitung wie polierte Beschichtungen entwickelt wurde;
- über ölabweisenden Imprägniermitteln aufgetragen wird, um die Mikroporosität des Steinmaterials zu sättigen, ohne Oberflächenfolien zu hinterlassen;
- hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Tritte und Schmutz;
- erhält und langfristig schützt die schützenden und ästhetischen Eigenschaften der Erstbehandlung;
- verändert nicht das Aussehen des Materials und verdunkelt die Fugen nicht;
- Vergilbt der Materialien im Laufe der Zeit;
- ist lichtdurchlässig und leicht haltbar;
- hat eine hohe Ertrag.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Gegeben Sie Kleine Mengen von LUXOR werden gleichmäßig auf die Oberfläche;
- Tupfen Sie Überschüssiges Produkt während des Trocknens ab. Trocknet in etwa 15-30 Minuten in gut belüfteten Räumen;
- Polieren Sie Die Oberfläche nach dem Trocknen mit einer Scheibe, einem Tupper oder einem weichen Tuch.

Für die routinemäßige Wartung können Sie die trockene Oberfläche mit einer Poliermaschine polieren.

Periodizität der Verwendung:

- Alle 2 – 3 Monate: auf stark beanspruchten und stark beanspruchten Oberflächen (z.B. Geschäfte, öffentliche Plätze, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Bäder, etc.).
- Alle 6 – 12 Monate: auf schlecht begeharen Oberflächen (z.B. Schlafbereiche, Salz etc.).

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Vermeiden Sie die Anwendung von LUXOR auf feuchten Materialien und in Umgebungen mit erhöhtem Feuchtigkeitsrisiko.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev6-Ver25022022

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Enthält: C11, n-Alkane, Isoalkane, zyklisch, <2%aromatisch“, NAPHTHA (ERDOEL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE SCHWERE

UFI: 2T40-905A-7009-Q8F9

Rev6-Ver25022022

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt conf. Dose – Box 4 Stück.

ERTRAG:

Je nach Oberflächenfinishing des Materials:

- auf poliertem Marmor, Granit und Körner 1lt / >40 m²;
- 1 l / 30-40 m² geschliffene Kompaktsteine.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³) bei 20°C: 0,81
- pH-Wert: n.d.
- Flammpunkt (ASTM): > 38°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trocknungszeit: 30 Minuten
- Konsolidierungszeit: 2 Stunden
- Kinematische Viskosität: (ISO 3104/3105) <7 X 10⁻⁶ m² / sec

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in belüfteter Umgebung und vor Wärmequellen. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it