



HYDROIL ESTERNO

ÖL-IMPRÄGNIERMITTEL AUF WASSERBASIS FÜR AUSSENHOLZ



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Öl-Harz-Wachs-Imprägnieremulsion auf Basis modifizierter Trockenöle, Harze und mikrokristalline Wachse.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Auf allen Arten von rohen Holzoberflächen im Außenbereich: Parkett, Dielen, Möbel, Tische, Balken und Holzkonstruktionen im Allgemeinen.

LEISTUNGEN:

HYDROIL ESTERNO ist ein Öl-Harz-Wachs-Imprägniermittel für alle rauen Holzoberflächen (Bodenbeläge, Verkleidungen, Holzkonstruktionen, Möbel und Fensterrahmen).

HYDROIL ESTERNO:

- handelt sich um ein geruchloses, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt auf Wasserbasis;
- ist einfach zu bedienen und trocknet schnell 30-60 Minuten und ermöglicht den Abschluss eines Behandlungszyklus innerhalb weniger Stunden;
- wirkt der Alterung und Vergrauung des Holzes entgegen;
- verleiht dem Holz Beständigkeit gegen Wasser, Flecken, Abbau, UV-Strahlen und Verschleiß;
- betont die natürliche Färbung des Holzes und hinterlässt auf der Oberfläche eine transparente und matte Oberfläche mit einem seidigen Hauch von hohem Wert;
- leicht pigmentiert ist, um dem Holz einen warmen Farbton zu verleihen und den Schutz vor UV-Strahlen zu erhöhen;
- Es kann leicht mit IDROTNER (max. Konzentration 10%, z. B. 1kg HYDROIL ESTERNO/ 100g IDROTNER) für individuelle Oberflächen pigmentiert werden. Alle Färbungen sind transparent und lassen das natürliche Design der Faser unverändert;
- ist ein Produkt mit niedrigem VOC-Gehalt (flüchtige Verbindungen).
- ist durch die regelmäßige Reinigung mit dem Reinigungsmittel DETERCLEAN und das Auftragen des Oberflächenwachses und der Pflege gegen Schmutz, Anti-Abbau BARRIER ein- oder zweimal im Jahr leicht zu warten.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Das Produkt sollte auf saubere, gut geschliffene und grobe Holzoberflächen aufgetragen werden. Bei außerordentlicher Wartung der Behandlung mit HYDROIL ESTERNO kann eine Schicht durch leichtes Reinigen und Schleifen der Oberfläche (z. B. Körnung 150) neu aufgetragen werden.

- Mischen Sie vor Gebrauch HYDROIL ESTERNO gut;
- Das Produkt wird in der Regel in zwei Schichten aufgetragen und kann mit einem Pinsel, einer Satinwalze, aufgetragen werden, wobei die Holzoberfläche homogen benetzt wird;
- Tragen Sie eine zweite Schicht auf, sobald die erste trocken ist;
- Es ist nicht notwendig, zwischen den Schichten zu schleifen, außer nur bei eventuellen Holzriszen; in diesem Fall wird empfohlen, die Oberfläche mit Schleifpapier (z. B. Körnung 150) leicht zu schleifen.

Trocknet in der Regel in 30-60 Minuten.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- vor der Anwendung von HYDROIL ESTERNO darf die Feuchtigkeit des Holzes 13-15 % nicht überschreiten;
- Tragen Sie das Produkt an Tagen auf, die nicht zu windig oder zu heiß sind, und ohne direkte Sonneneinstrahlung, um zu verhindern, dass das Produkt zu schnell trocknet. Bei einigen Holzarten, die stark ausgewaschen werden (z. B. Kastanie, Eiche), kann es nach der Anwendung von HYDROIL ESTERNO zu Tannin-Ausfluss kommen;
- Am Ende der Verarbeitung weichen Sie keine Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. mit HYDROIL EXTERNAL wegen Selbstentzündung ein! Entsorgen Sie gut mit Wasser;
- Waschen Sie mit HYDROIL ESTERNO behandelte Oberflächen nur mit neutralen Reinigungsmitteln.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver250322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. – Enthält: , 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat. – Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Hauchdünne Holzbeizen.

VOC in g/Liter des gebrauchsfertigen Produkts : 20,00. – VOC Grenzwerte: 130,00

Rev4-Ver250322

VERPACKUNG:

- 1 kg PE-Dose – Karton 6 Stk.;
- 5 kg PE-Eimer – Karton 4 Stk.

ERTRAG:

Je nach Absorption des Holzes:

- auf schlecht absorbierenden Hölzern 1lt/10-15 m²;
- auf absorbierenden Hölzern 1 l/7-10 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: flüssige Haselnuss.
- Spezifisches Gewicht: 1,022
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): > 90°C
- Löslichkeit im Wasser: mischbar im Wasser
- Trocknungszeit: 30-60 min. je nach Belüftung und Temperatur.
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden.

LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it