



BRIGHTSTONE®

NASSEFFEKT-IMPRÄGNIERMITTEL FÜR STEINMATERIALIEN



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Ölig-wachsartige Dispersion auf Basis von aliphatischen paraffinischen Lösungsmitteln, modifiziertem trocknendem Öl, mikrokristallinem Mineralwachs, Harz, bleifreien trocknenden Metallsalzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Speziell für die tonisierende Imprägnierbehandlung mit Nasseffekt von Steinen mit geringer Absorption (Schiefer, Granit, Porphyr, Marmor usw.) und Innen- und Außen Splitt.

LEISTUNGEN:

BRIGHTSTONE ist ein spezielles Imprägniermittel für Steine mit geringer Absorption (Schiefer, Granit, Porphyr, Marmor usw.), Splitt.

BRIGHTSTONE:

- ist ein öl-wachsartiges schmutzabweisendes Imprägniermittel für die Nasseffektbehandlung;
- sättigt die Porosität der Materialien, ohne dicke und starre Oberflächenfilme zu hinterlassen und verursacht kein Abblättern;
- trocknet schnell, ohne Schatten zu bilden und ohne sich mit der Zeit zu verändern;
- einsetzbar auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich;
- kann mit 3-15 % OILTNER pigmentiert werden, um individuelle Effekte zu erzielen.

Um die Basisbehandlung mit BRIGHTSTONE zu schützen und die Reinigung und Pflege der Oberfläche zu erleichtern, wird empfohlen, die Anti-Verschleiß- und Anti-Schmutz-Finishing-Wachse IDROFIN LUCIDO / MATT, POLIFIN auf den Innenoberflächen oder PAV05 auf den Außenoberflächen aufzutragen.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Tragen Sie nur auf sauberen, trockenen und saugfähigen Oberflächen auf. Im Allgemeinen sind je nach Saugfähigkeit des Materials ein oder zwei Übergänge mit BRIGHTSTONE erforderlich.

- Schütteln Sie Vor Gebrauch gut;
- Verteilen Sie BRIGHTSTONE mit einem Vlies- oder Mikrofaser Tuch und benetzen Sie die Oberfläche gleichmäßig, nachdem der Stein absorbiert wurde.
- Entfernen Sie nach etwa 10-15 Minuten überschüssiges Produkt von der Oberfläche, indem Sie es mit einem Mikrofaser Tuch oder einer weißen Scheibe abreiben;
- Bei stark saugenden Materialien kann es erforderlich sein, eine zweite Schicht des Produkts aufzutragen.

Trocknet im Allgemeinen in 6-8 Stunden.

Auf kompakteren Materialien (Marmor, Travertin usw.) kann es notwendig sein, BRIGHTSTONE mit dem Lösungsmittel DILUOIL (20-50%) zu verdünnen. Tragen Sie das Produkt nicht auf Oberflächen auf, die der Sonne ausgesetzt und zu heiß sind. Es kann mit OILTNER pigmentiert werden.

ACHTUNG: Nach Abschluss der Arbeiten ist es ratsam, keine mit BRIGHTSTONE getränkten Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. anzuhäufen und wegen der Gefahr der Selbstentzündung mit Wasser zu benetzen und zu entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Häufen Sie keine mit BRIGHTSTONE getränkten Lappen, Schwämme, Sägespäne usw. an, da die Gefahr der Selbstentzündung besteht! Entsorgen Sie sie, indem Sie sie gut mit Wasser benetzen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Empfehlungen basieren auf aktuellen Forschungserkenntnissen und sollen den Käufer-Nutzer bestmöglich informieren. Diese Angaben erfordern jedoch Voruntersuchungen und Tests zu den Einsatzgebieten, zu den vorhandenen Werkstoffarten und zu den unterschiedlichen Einsatzbedingungen. Über die Eignung und den Einsatzbereich entscheidet der Anwender selbstständig. MARBEC Srl übernimmt keine

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein – Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. – Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. – Enthält: Cobalt bis (2-ethylhexanoate). Es kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. – KEIN Erbrechen herbeiführen. – Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. – Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. – Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen. – An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclene, <2% Aromaten.

VOC (Richtlinie 2004/42/EG): Bindende Grundierungen.

VOC ausgedrückt in g/Liter gebrauchsfertiges Produkt: 575,00. – Höchstgrenze: 750,00

UFI: 0360-V0H8-T00Q-MD68

Rev8-Ver220222

VERPACKUNG:

- 1 lt konf. Blechdose – Karton 6 Stücke;
- 5 lt konf. Blechdose – Karton 6 Stücke.

ERTRAG:

- auf saugenden oder grobkörnigen Steinen 1lt / 8-15 m²;
- auf kompakten Steinen 1 lt / 15-30 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Aggregatzustand: braune Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht: 0,815
- pH-Wert: k.D.
- Flammpunkt (ASTM): 23 ? T ? 60 °C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich
- Trockenzeit: 8 – 12 Stunden je nach Raumbelüftung
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

LAGERUNG:

Bewahren Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30 ° C in einer belüfteten Umgebung auf, fern von Wärmequellen und für längere Zeit nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt. Bei Lagerung bei niedrigen Temperaturen (<10 °C) kann das Produkt dicht werden, ohne jedoch die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das gelagerte Produkt hat eine Nutzungsdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it